程陽有限公司

~品質、服務、速度、創新~

www.sunnyprocess.com/

布質電木板 材質特性

Phenolic Resin

顏色 COLOR	棕色
耐熱性 (°C/2Hr) HEAT RESISTANCE	140℃
絕緣電阻 (Ω) INSULATION RESISTANCE	10^9 ~ 10^{11}
體積阻抗率 (Ω-cm) VOLUME RESISTIVITY	10^9 ~ 10^{11}
表面阻抗率 (Ω) SURFACE RESISTIVITY	10^9 ~ 10^{11}
比重 (g/cm^3) SPECIFIC GRAVITY	1.3 ~ 1.45
尺寸 (mm) SIZE	1020 X 1020
厚度 (mm) Thickness	0.3 ~ 30
公差 (mm) TOLERANCE	± 0.1 ~ 1.5 (依不同厚度而定)
吸水率 (%) WATER ABSORPTON	2.3
硬度 HARDNESS	91±1
彎曲強度 (kgf/mm^2) FLEXURAL STRENGTH	8 ~ 11
衝擊強度 ($kgf \cdot cm/cm^2$) IMPACT STRENGTH	4 ~ 16
劈開強度 (kgf) BONDING STRENGTH	450 ~ 550
耐燃性 RESISTANCE	94HB

※ 本表資料為僅供參考之測試值。