

抗靜電石無鉛[®]翹曲值

厚度	2T	3T	4T	5T	6T	8T	10T
翹曲率(%)	≤ 1.0	≤ 0.8	≤ 0.5	≤ 0.4	≤ 0.4	≤ 0.3	≤ 0.2
翹曲量(mm) (1020x1220mm)	≤ 12	≤ 9	≤ 6	≤ 4	≤ 3.5	≤ 3	≤ 2

※ 量測方式根據 JIS K6911 為標準。

※ 板子平放於量測平台，量測翹曲值 (如下圖)。

